

GRUPA KART	SG	KARTA PRODUKTU	
KARTA NR	WS-PE-70-R	WIĄZKOWANIE, KRĘPOWANIE, OPLATANIE, IZOLACJA, OCHRONA, IDENTYFIKACJA KABLI I PRZEWODÓW	
WYDANIE	14.01		
DATA WYDANIA	2014-04-28	WĘŻE SPIRALNE - WS®	

OPIS
Polietylenowe węże spiralne WS® produkowane są w zakresie średnic od 3mm do 20mm. Można nimi opłatać wiązki o średnicy od 3mm do 60mm. Węże spiralne WS® są odporne na działanie typowych rozpuszczalników, smarów i olejów, a także na wodę morską i pleśń. Dzięki swojej naturalnej sztywności i spiralnemu nacięciu węże WS® doskonale nadają się do wiązkania, krępowania wiązek przewodów, kabli elektrycznych, teletechnicznych oraz linek, prętów, rurek, węży hydraulicznych i pneumatycznych, itd., itp. Można także stosować je jako zabezpieczenie mechaniczne wiązki lub jako zaznaczenie drugiego koloru na przewodach o tej samej barwie.

ZDJĘCIE

ROZMIARY

Typ	Kolor i materiał	Wymiary [mm]			Średnica opłataney wiązki [mm]
		Średnica zewn.	Szerokość taśmy	Grubość	
WS3	PE czarny	3	4	0.5	3 - 10
WS5		5	6	0.6	5 - 20
WS10		10	11	0.9	10 - 30
WS15		15	15	1.0	15 - 40
WS20		20	19	1.3	20 - 60

OPAKOWANIE

1. Zwoje 50mb, 100mb
2. Inne wykonania na zamówienie.

DANE TECHNICZNE			
Materiał	Polietylen małej gęstości		
Kolor	Czarny. Inne kolory przy zachowaniu minimalnej produkcyjnej ilości zamówienia 20kg		
Zastosowanie	Wiązkanie, krępowanie i oplatanie wiązek przewodów, kabli elektrycznych, teletechnicznych oraz linek, prętów, rurek, węży hydraulicznych i pneumatycznych, itd., itp. Zabezpieczenie mechaniczne wiązki. Zaznaczenie drugiego koloru na przewodach o tej samej barwie.		
Właściwości termiczne	Temperatura pracy ciągła	-30°C ... +70°C	
Właściwości ogniowe	Klasa niebezpieczeństwa pożarowego	klasa III	
Właściwości fizyczne	Temperatura mięknięcia wg Vicata, min Temperatura topnienia Napężenie zrywające Wskaźnik szybkości płynięcia Odporność na odkształcenia	90° C 110-120 ° C ≥11 MPa 0,30 g/10min ≤ 280%	Normy związane: PN-72/E-04400 PN-71/E-04405 PN-84/E-04160/41 PN-69/C-89024
Inne właściwości	Wyrób nietoksyczny, nie posiada stwierdzonych ubocznych wpływów na ludzkie zdrowie. Surowiec spełnia wymagania Dyrektywy UE nr 90/128/EEC oraz Dyrektywy UE nr 94/62/EC w sprawie zawartości metali ciężkich i substancji niebezpiecznych.		
Badania i atesty	Wykonanie spełnia wymogi Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dyrektywa RoHS2.		
Numer katalogowy	WS-[a*]-PE-70-R a* – średnica zewnętrzna		

J O A N N A  K U R A N T	PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA: Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant ul. Zyndrama 9/11, 94-301 Łódź, tel.: +48 42 634 72 60, 634 84 48, fax: +48 42 634 72 60, 634 84 48 e-mail: info@kurant.com.pl www.kurant.pl, www.oznaczniki.pl
---	--

Podane powyżej parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą i najlepszą wolą. Badania, których wyniki przytoczono są zgodne z obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.