



Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
99500199	95.1	99



Nr Kat.	Stary Nr Kat.	WAGA (kg)
99500199	95.1	0,5

Służy do zabezpieczenia połączeń śrubowych. Wazelinę techniczną wysokotopliwą należy nanieść na wszystkie złącza oraz elementy śrubowe za pomocą np. pędzla. Stosowanie wazeliny technicznej jest koniecznym warunkiem zachowania gwarancji na produkty. Wazelina techniczna wysokotopliwa WT-2005/LP-33.

Wymagania	Jednostki	Wartość parametru	Metody badań
Temperatura kroplenia	°C	min. 54,0	PN-ISO 6244:2012
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	min. 5	PN-EN ISO 3104:2004
Liczba kwasowa	mgKOH/g	max. 0,28	PN-ISO 6618:2011
Zawartość stałych ciał obcych	-	nie zawiera	PN-C-04089:1958
Zawartość wody	-	nie zawiera	PN-EN ISO 9029:2005
Odczyn wyciągu wodnego	-	obojętny	PN-C-04064:1984
Pozostałość po spopieleniu	%	max. 0,07	PN-EN ISO 6245:2008
Zawartość substancji rysujących	-	nie zawiera	PN-C-04142:1958
Działanie korodujące na płytkach ze stali i miedzi: - w temp. 100°C, 3h - w temp. 50°C, 30 h	-	wytrzymuje	PN-C-04093:1985

Wazelina techniczna wysokotopliwa powinna być przechowywana w opakowaniach zamkniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
 tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
 elkobis@elkobis.com.pl
 NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
 Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl