

GRUPA KART	SG	KARTA PRODUKTU	
KARTA NR	OKB-E	OCHRONA, ZABEZPIECZANIE KRAWĘDZI BLACH	
WYDANIE	14.01		
DATA WYDANIA	2014-04-16	OSŁONA KRAWĘDZI TYP OKB® i OKB®-N	

OPIS

Oslony krawędzi **OKB®** wykonane są z bezołowiowego i bezkadmowego PCV. Ich przekrój jest w kształcie litery U. Odpowiednio dobrane do grubości blachy pewnie trzymają się krawędzi bez potrzeby przyklejania. Zapewniają dobrą osłonę i pewną izolację. Oslony nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych. Oslony krawędzi **OKB®** są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

ZDJĘCIE



ROZMIARY

TYP		GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	ORIENTACYJNE WYMIARY [mm]	
CIĄGŁA	NACIĘTA		Szerokość	Wysokość
OKB-0.5	OKB-N-0.5	0.4-0.6	4	6
OKB-1	OKB-N-1	0.7-1.1	4.5	8
OKB-1.5	OKB-N-1.5	1.2-1.6	5	9
OKB-2	OKB-N-2	1.7-2.2	5.5	10
OKB-2.5	OKB-N-2.5	2.3-2.6	6	12
OKB-3	OKB-N-3	2.7-3.3	6.5	13
OKB-4	-	3.4-4.3	7	14
OKB-5	-	4.4-5.3	9.5	19
OKB-6	-	5.4-6.5	11	22

OPAKOWANIE

Zwoje o dowolnej długości i wadze nie większej niż 30kg.
Inne wykonania na zamówienie.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polwinit izolacyjny miękki. Klasa palności V-1 zgodnie z PN-EN 60695-11-10/A1:2005 wg metody B. Na życzenie możliwe wykonanie w klasie V-0.		
Kolor	Czarny, biały, czerwony, szary, niebieski, żółty, fioletowy lub inne na zamówienie		
Zastosowanie	Jako zabezpieczenie kabli, linek i przewodów przed uszkodzeniem. Stosowane do ochrony kabli w przepustach w ściankach z blachy, do ochrony nieobrobionych krawędzi z blach i szkła, do uszczelniania pokryw, drzwiczek itp. Także jako kolorowy element dekoracyjny na brzegach elementów.		
Właściwości termiczne	Temperatura pracy ciągła	-30°C ... +70°C	
Właściwości ogniowe	Klasa palności	Samogasnące	UL 1581:2001 metoda VW-1
Właściwości mechaniczne	Twardość Shore A	75-80 ShA	
	Wytrzymałość na rozciąganie	14 MPa	
	Wydłużenie	>=230%	
	Wytrzymałość cieplna w	>=50 min (w temp. 180 °C)	
Inne właściwości	Wyrób nietoksyczny, nie posiada stwierdzonych ubocznych wpływów na ludzkie zdrowie.		
Badania i atesty	Wykonanie spełnia wymogi Dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dyrektywa RoHS2. Samogasnące wg Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzone przez Test Report TP-03.086/4 z dn. 15.12.2003		
Numer katalogowy	OKB-[N*]-[a*]-PCW N* – w wersji naciętej, a* – grubość blachy		

J O A N N A



K U R A N T

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA: Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Driusz Kurant
ul. Zyndrama 9/11, 94-301 Łódź, tel.: +48 42 634 72 60, 634 84 48, fax: +48 42 634 72 60, 634 84 48
e-mail: info@kurant.com.pl
www.kurant.pl, www.oznaczniki.pl

Podane powyżej parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą i najlepszą wolą. Badania, których wyniki przytoczono są zgodne z obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.