

EMLPR (26,5X17,5) - Ochrona przed dotykiem



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800360>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ochrona przed dotykiem, Arkusz, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 17,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42



Korzyści

- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Bardzo grube, ale elastyczne i przezroczyste zabezpieczenie przed dotykiem
- Przystosowana do trwałego użytku na zewnątrz
- Klejona bądź zatrzaskiwana dla zabezpieczenia oznaczeń opisanych w CARRIER ...

Dane handlowe

Numer artykułu	0800360
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2414
Klucz produktu	BG2414
Strona katalogu	Strona 353 (C-3-2019)
GTIN	4046356612500
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,34 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

EMLPR (26,5X17,5) - Ochrona przed dotykiem



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800360>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Ośłona
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	42
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	3

Wymiary

Szerokość	26,5 mm
Długość	17,5 mm

Dane materiału

Grubość folii	210 µm
Klej	Akryl
Kolor	przezroczysty
Materiał	PUR
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	4000 h

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania	18 ... 26 °C / 60 % względna wilgotność powietrza.
Przechowalność	12 miesiące

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

EMLPR (26,5X17,5) - Ochrona przed dotykiem



0800360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800360>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	24292214
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl