

Karta charakterystyki technicznej

Masa uszczelniająca Aquasit, worek do mieszania

Nr kat. 2363002



Aquasit to dwuskładnikowa masa do zalewania puszek odgałęźnych w obszarach o wyjątkowo wysokiej i długotrwałej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.

Nieotwarte worki aluminiowe mogą być używane w temperaturze pokojowej i odpowiednio przechowywane do 18 miesięcy. Po wymieszaniu masy w workach należy ją zalać w ciągu 20 minut. Badania, testy i potwierdzenia są ważne tylko przy stosowaniu z puszkami odgałęźnymi OBO.

Właściwości Aquasit:

Stopień ochrony z odpowiednią puszką odgałęźną: IP68 przy 1,8 bar / 1000 h

Napięcie znamionowe: 400 V

Wytrzymałość dielektryczna: > 20 kV / mm zgodnie z VDE 0291 część 2

Temperatura pracy: -40 do +90°C

Temperatura przetwarzania: 0 do +40 °C

Bezhalogenowy, bez silikonu, bez izocyjanianów

Przyjazny dla środowiska i bez etykiet



Dane podstawowe

Nr kat.	2363002
Typ	KVMM 1600
Wymiar	1600ml
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	175,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Długość	680,00 mm
Szerokość	175,00 mm
Wysokość	15,00 mm
Spis treści	1.600,00 ml
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez