



Rura termokurczliwa 3:1

TCN20 rozciągnięta - samogasnąca

Ochrona mechaniczna, elektryczna i przed korozją elementów o dużej różnicy średnic. Duże tempo obkurczania umożliwia stosowanie tej rury termokurczliwej w produkcji wielkoseryjnej.

Właściwości

- Cienkościenna, rozciągnięta rura termokurczliwa z poliolefiny
- Duże tempo i niska temperatura obkurczania
- Wysoki stopień niepalności: zgodność z normą UL224 VW1



Rura termokurczliwa TCN20 rozciągnięta o skurczu 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z IEC 243
Palność materiału	Samogasnący
Dopuszczenia	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Czarny (BK)	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Czarny (BK)	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Czarny (BK)	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Czarny (BK)	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Czarny (BK)	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Czarny (BK)	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Czarny (BK)	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,79	60 m	Czarny (BK)	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Czarny (BK)	300-73210

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.