



Klej dwuskładnikowy do rur i kształtek termokurczliwych

V9500

Właściwości

- Bardzo wydajny, dwuskładnikowy klej epoksydowy
- Znakomita odporność na działanie większości rozpuszczalników i paliw, także w wyższych temperaturach
- Dostępny w dwóch rodzajach opakowań
- Klej V9500 w wersji do samodzielnego przygotowania jest dostępny w torebkach 10 g
- Zestaw do przygotowywania kleju: papier ścierny, niewielki spodek do mieszania i drewniana szpatułka
- Znakomita jakość spoiwa
- Spełnia wymagania przemysłu obronnego, stosowany jest razem z osprzętem termokurczliwym w wiązkach przewodów i kabli
- Dopuszczenie VG



Więcej informacji o doborze materiału i kleju znajduje się na str. 244.



Klej dwuskładnikowy V9500.



Pistolet dozujący P9500 gwarantuje czyste i dokładne nanoszenie kleju.

MATERIAŁ	Żywica epoksydowa (EP)
Kolor	Czarny (BK)
Temp. utwardzania	+135 °C
Czas utwardzania	24 godz. przy temp. +25 °C, 2 godz. przy temp. +85 °C
Temperatura pracy	-75 °C do +150 °C
Dopuszczenia	VG 95343

RoHS ✓

TYP	Opis produktu	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
V9500 Epoxy Kit	5 x 10g torebka (50g), 5 x spodek do mieszania, 5 x szpatułka do mieszania, 5 x papier ścierny	VG 95343 T15 A 001 A	627-95000
	1 x kartusz kleju (50g), 5 x spodek do mieszania, 5 x szpatułka do mieszania, 5 x papier ścierny	VG 95343 T15 A 002 B	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Klej dwuskładnikowy	VG 95343 T15 A	627-95002
V9500 Applicator Gun	Pistolet dozujący	VG 95343 T15 DA	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Dysze mieszające	VG 95343 T15 MA	627-95004

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.